FICHA TÉCNICA
BUZO DE PROTECCIÓN STEELGEN



Descripción

Los buzos descartables STEELGEN brindan a los usuarios protección contra micro partículas que se adhieren a la piel que con el tiempo genera enfermedades cancerígenas. Resistente a partículas sólidas, repelente a salpicaduras.

Características Técnicas

- Primer capa de 100% PE (POLIETILENO), película transpirable de 20 gramos.
- Segunda capa de recubrimiento termo fusible adhesiva de 2 gramos.
- Tercera capa de 100% PP (POLIPROPILENO) de 28 gramos.

Código

- 450250200153 TALLA S
- 450250200154 TALLA M
- 450250200155 TALLA L
- 450250200156 TALLA XL
- 450250200157 TALLA XXL

Empaque

Unitario y master box de 25 unidades.

Garantía

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com
El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto.

Aprobaciones

SGS TEXT REPORT SH9263209/TX

EN 14325:2004 Ensayo y clasificación de las prestaciones de los materiales, costuras
EN 1149-1: 2006 (Electrostática)
EN 13034:2005 Ensayo resistencia a la penetración de líquidos en forma de aerosol ligero (prueba de niebla)
EN ISO 13982-2:2004 Ensayo para la determinación de la fuga hacia el interior de los trajes de aerosoles de partículas finas.

Advertencia

Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo y persona.
Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer la guía incorporada en el equipo para las labores pretendidas.
Estos electrodos están diseñados para su uso a corto plazo (<8 horas).

FICHA TÉCNICA
BUZO DE PROTECCIÓN STEELGEN



Aplicaciones

- Minería cobre y plomo
- Industria de Cemento
- Centros de acopio
- Industria civil
- Mantención
- Construcción
- Sector petrolero
- Pintura electrostática
- Sector de alimentos
- Sector de salud

Resultado de Test

STEELGEN DISPOSAL COVERALL SGS Informe de prueba No. SH9263209/TX		
Propiedad	Método de Ensayo	Steelgen
Transmisión y bloqueo de la radiación ultravioleta	AATCC 183-2004	Bloqueo UV-A: 89,64% Bloqueo UV-B: 90,36% Transmición UV-A: 10,36% Transmición UV-B: 9,64%
Resistencia a la tracción	ISO 13934-1-19999	Urdimbre (N) 52 Trama (N) 32
Resistencia a la abrasión	EN 530- 1994 (metodo 2)	>100 ciclos
Permeabilidad al aire	ISO 9237-1995	100pa /20 sq cm
Gramaje	ISO 536	50 g/m²
Flamabilidad	AATCC 124-2006	5,3 seg
Transmisión de vapor atraves del tejido	ASTM E96:2005 Procedimiento B - Método con agua destilada a 73.4°F (23°C) & 50± 2% RH	821 g/m² por 24 Horas
Resistencia superficial de la tela Test de aplicación: Voltaje 100 Vx15 seg. a Temp. 23 ±1° C Humedad relativa de 25 ± 5 %	EN 1149-1 : 2006	>1.0x10^{14} Ohms
Espesor	ISO 9073-2-1995	725 µm